

PRESTIGE A PLUS PUTTY



Prestige A Plus Putty – тиксотропний А-силікон високої в'язкості для виготовлення відбитків високої деталізації; ідеально підходять для двоетапної методики; матеріал характеризується особливою м'якістю протягом робочої фази, однак після реакції вулканізації демонструє належну твердість. В роті застигає швидко.

Матеріал Prestige A Plus Putty характеризується відмінним співвідношенням робочого часу та часу полімеризації,

ідеально відтворює деталі, має покращену стабільність розмірів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал показаний для усіх видів стоматологічних відбитків, а саме для виготовлення постійних та знімних протезів, при роботі з ортодонтичними конструкціями, брекетами, тимчасовими конструкціями і т.п.

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Prestige A Plus Putty

ISO 4823 – ADA 19	В'язка консистенція тип 0
Співвідношення база:каталізатор	1:1
Час замішування*	30 секунд
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд
Деформація при стисканні	1% – 3%
Відновлення форми	>99,5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0,2%
Твердість за Шором (A)	55
Колір	Синьо-зелений

*Відлік вказаних вище часових параметрів починається з фази замішування при температурі 23°C/73°F. Час в порожнині рота рахується при 35°C/95°F.

ПІДГОТОВКА

За допомогою мірних ложок з відповідним кольоровим маркуванням відміряйте матеріал із двох банок. Співвідношення змішування бази до каталізатора складає 1:1. Змішайте однакові порції бази та каталізатора до набуття сумішшю однорідного забарвлення.

УВАГА

Якщо перед замішуванням каталізатор і база оброблялися окремо вручну, час твердіння зменшиться.

Одразу після використання закривайте банки каталізатора та бази.

Не міняйте місцями кришки двох банок; для дозування компонентів завжди використовуйте відповідні саме їм мірні ложки.

Не рекомендується користуватися латексними рукавичками.

Відбитки, виготовлені з Prestige A Plus Putty, можна покривати міддю або сріблом в ванночках для гальванізації.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Коли відбиток готовий, важливо його стерилізувати для повного видалення дрібних частинок матеріалу та слини. Відбиток можна дезінфікувати, зануливши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориду натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним в дезінфікуючому розчині протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому жодних деформацій не відбувається. Точно дотримуйтесь інструкцій виробника.

ВАЖЛИВО

Перед зняттям другого відбитку обов'язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це забезпечить надійну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується не раніше ніж через 1 годину після полімеризації. Відбиток зберігає первинні розміри протягом 7 днів. Матеріали лінійки товарів Prestige сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку (наприклад, HydrocalKerr® класу III, FujirockGC® класу IV).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки, виготовлені з Prestige A Plus Putty при кімнатній температурі. Гарантований період придатності продукту – 36 місяців з дати виробництва. Зберігайте матеріал надійно закритим у прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39°F – 82°F). Тримайте подалі від джерел тепла, іскор або полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії і термін придатності вказані на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту шкіри та очей з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима промийте їх ретельно водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому числі й на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код товару/Опис 055101 – База 335 г/ 200 мл + каталізатор 335 г/ 200 мл

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua