

PRESTIGE REGULAR



PrestigeRegular –тиксотропний гідрофільний полівінілсилоксансередньої в'язкості (консистенція Regular), виготовлений в першу чергу для зняття високоякісних других відбитків за двоетапною методикою, має нову формулу швидкого твердіння. Ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, висока точність передачі деталей, підвищена розмірна стабільність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт є ідеальним для зняття усіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення знімних та постійних протезів, а також ортодонтичних конструкцій, конструкцій з брекетами, тимчасових конструкцій і т.п.

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 4823 – ADA 19	Тип 2Середня консистенція
Співвідношення база: каталізатор	1:1
Час замішування*	Негайно
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд
Точність передачі деталей	2 мкм
Деформація при стисканні	2% – 4%
Відновлення форми	>99,5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0,2%
Твердість	45А за Шором
Колір	Жовтий

*Відлік зазначених вище часових параметрів збігається з початком замішування при температурі 23° C (73° F.). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA – ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний звільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. В такому випадку фіксатор має опуститись без зусиль.
- Після встановлення картриджавдиспенсер, перевірте ковпачок на чверть оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірно видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішувальну насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідкузмішувальної насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусиллясамо до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається замішування двохкомпонентів, поверніть її на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.
- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтеся наведених вище вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті масоюPrestigeRegular, можна покривати міддю або сріблом у ванночках для гальванізації.

ВАЖЛИВО

Перед зняттям другого відбитку обов'язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це забезпечить ідеальну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних частинок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним у розчин для дезінфекції протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку (наприклад, HydrocalKerr® класу III та Fujirock GC® класу IV).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки, зняті масою Prestige Regular, при кімнатній температурі.

Гарантований термін придатності продукту – 36 місяців з дати виробництва. Зберігайте матеріал надійно закритим в прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39°F – 82°F). Тримайте подалі від джерел високих температур.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії та термін придатності вказані на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому числі й на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту/Опис	055105 – 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) + 12 змішувальних насадок
	055205 – 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл)
	055405 – 10 картриджів по 50 мл (база + каталізатор)

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua