

KROMALGIN più



Kromalgin più – це безпиловий альгінатний відбитковий матеріал з індикатором робочої фази за допомогою кольору.

Продукт відповідає положенням стандартів ISO 1563 та ADA 18.

Особливий склад матеріалу Kromalgin più виключає утворення пилу під час роботи та, до того ж, робить можливим правильне його застосування без необхідності додаткового контролю часу замішування і т.п. завдяки вмісту інгредієнтів, які змінюють колір матеріалу впродовж робочого часу та часу твердіння.

ПОКАЗАННЯ

Відбитковий матеріал Kromalgin più показаний для всіх видів відбитків, які використовуються для виготовлення постійних та знімних зубних протезів, ортодонтичних конструкцій, тимчасових стоматологічних конструкцій навчальних моделей і т.п.

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час замішування* - фіолетова фаза	45 секунд
Робочий час*	1 хвилина 30 секунд
Час твердіння в порожнині рота*	1 хвилина
Час твердіння*	2 хвилини 30 секунд
Відновлення форми	99%
Міцність на стискання (ISO1563)	1,4МПа
Залишкова деформація (ISO1563)	11,5%
Колір	Рожевий
Смак	М'ятний

*Зазначений час рахується від початку замішування матеріалу при температурі 23°C (73°F). Вищі температури скорочують робочий час, а низькі температури збільшують. Вищевказаний робочий час зазначений з розрахунку, що використовується дистильована вода; однак значної різниці при використанні звичайної води з крана не спостерігається.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед тим, як відкрити пакет з матеріалом, струсність та поплескайте його декілька разів для того, щоб дрібні часточки пилу, які зазвичай осідають під час транспортування та зберігання, рівномірно розподілилися в матеріалі. Це забезпечить ідеальні кінцеві результати.

ДОЗУВАННЯ

Частковий відбиток	Одна мірна ложка порошку, заповнена без «гірки» (10 г) + одна мірна ложка води (21 мл)
Повний відбиток	Дві мірні ложки порошку, заповнені без «гірки» (20 г) + дві мірні ложки води (42 мл)

Для більших відбитків порції порошку та води можна збільшити пропорційно, дотримуючись такого ж співвідношення.

Важливо: при заборі порошку мірною ложкою не набирайте занадто багато порошку та не втрамбовуйте його. Набирайте порошок легким рухом та знімайте надлишок за допомогою шпателя для змішування.

За потреби отримання густішої чи більш рідкої суміші використовуйте, відповідно, трохи менше або більше води.

ЗАМІШУВАННЯ ("ФІОЛЕТОВА" ФАЗА) 45 сек

Замішуйте відмірені порції порошку й води з температурою 23°C в чашці для змішування альгінатів. Під час замішування матеріал змінює колір з білого на фіолетовий, що допомагає візуально визначити тривалість фази замішування.

Механічне замішування: Час замішування і час твердіння дещо скорочуються при замішуванні механічними

пристроями. У випадку використання пристрою для механічного замішування дотримуйтесь вказівок його виробника щодо тривалості замішування (приблизно 9 секунд).

ЗАПОВНЕННЯ ВІДБИТКОВОЇ ЛОЖКИ ("РОЖЕВА" ФАЗА) 1 хв 30 сек

Після завершення замішування матеріал змінить забарвлення з фіолетового на рожевий; на цьому етапі заповніть відбиткову ложку замішаним матеріалом, не допускаючи утворення в ньому повітряних бульбашок для отримання гладкої поверхні відбитку та його однорідної структури.

ЗНЯТТЯ ВІДБИТКУ ("БІЛА" ФАЗА) 1 хв

Попросіть пацієнта сполоснути порожнину рота теплою водою. Коли суміш набуде білого кольору, введіть заповнену відбиткову ложку в порожнину рота та встановіть її в правильному положенні; прослідкуйте, щоб м'які тканини порожнини рота правильно змодельовали край відбиткового матеріалу. Під час твердіння матеріалу до моменту його застигання, яке відбудеться за одну хвилину, важливо підтримувати невеликий, але рівномірний тиск на відбиткову ложку.

Увага: оскільки той шар відбиткового матеріалу, який знаходиться ближче до слизової оболонки порожнини рота, твердіє трохи швидше, ніж той, який контактує з дном відбиткової ложки, важливо підтримувати незначний, але рівномірний тиск на ложку впродовж процесу твердіння матеріалу до повного його застигання. В протилежному випадку внутрішній натяг та напруження в матеріалі спричинять спотворення відбитку після виведення його з порожнини рота та, як наслідок, неточність відлитої моделі.

Виведіть відбиток з порожнини рота та змийте з нього проточною холодною водою слину та дрібні частинки матеріалу, які можуть завадити отриманню ідеального результату.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується одразу після виведення відбитку з порожнини рота. Якщо це неможливо, обгорніть відбиток вологою серветкою та зберігайте в герметично закритому пластиковому пакеті, щоб мінімізувати ризик зміни його первісних розмірів.

Незважаючи на те, що відбиток, виготовлений з Kromalginpiù, залишається стабільним тривалий час, відливати модель все-таки рекомендується протягом 48 годин після зняття відбитку. Матеріал сумісний із усіма стоматологічними гіпсами.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбиток при кімнатній температурі. Матеріал Kromalginpiù придатний протягом 36 місяців від дати виготовлення, при належному зберіганні. Необхідно зберігати в герметично закритому контейнері, в прохолодному сухому місці при температурі 4-28°C (39-82°F). Тримайте подалі від джерел тепла, іскор або полум'я. Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Серійний номер партії та термін придатності вказано на кожній окремій упаковці товару. У випадку виникнення будь-яких проблем його необхідно повідомити постачальнику для ідентифікації товару.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.

УПАКОВКА

КОД товару/Опис 002000 – картонна упаковка, що містить 24 пакети по 453 г
002003 – картонна упаковка, що містить 300 пакетів по 18 г

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел./факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua